



GRUPPO MOSSI & GHISOLFI

## ESPECIFICAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO USINA POÇOS DE CALDAS - MG

### ALYA LOFTY – OB

TÍTULO: 11,0 dtex

COMPRIMENTOS: 32 e 64 mm

#### DESCRIÇÃO

Fibra de poliéster de média tenacidade, semiopaca, branco ótico, seção redonda oca, com alta frisagem para oferecer máxima resiliência, **com ou sem silicone permanente.**

#### APLICAÇÃO

A fibra não é destinada a tingimento.

Alya Lofty é aplicada normalmente na produção de mantas resinadas ou não, edredons, travesseiros, bichinhos de pelúcia e outras aplicações nas quais um toque muito macio é desejado.

Não tem odor, é leve e resistente a insetos e mofo. É antialérgica.

PROPRIEDADES FÍSICAS – (*) valor genérico (**) valor indicativo	UNIDADE	VALOR
Título	dtex (den)	11,00 (9,90)
Tenacidade	g/dtex (g/den)	2,80 (3,11)
Alongamento à ruptura	%	45,0
Frisagem	ondas/3 cm	11,0
Taxa de frisagem	%	34,0
Ensimagem	%	0,15
(**) Umidade	%	< 1,00
(**) Encolhimento – ar quente a 204°C	%	4,0
vapor saturado a 130°C	%	
(*) Ponto de fusão	°C	250

<b>EMBALAGEM</b>	Fardos recobertos com tecido de polipropileno, revestidos com um filme de polietileno. Seis fitas de poliéster no sentido transversal e uma no sentido do comprimento. Através de duas etiquetas, uma de cada lado, além de um carimbo com o número do fardo, lote e operador, na parte externa da capa. 340 +/- 25 kg. 137 x 094 x 069 cm. Calculado sobre o peso seco da fibra, sem ensimagem, acrescido da taxa convencional de umidade de 1,5%, conforme norma ABNT PB 328. Para obter mais informações sobre o produto, favor nos contatar: Tel.: (55-11) 2111.1526/12509 FAX: (55-11) 2111.1334
<b>AMARRAÇÃO</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>PESO BRUTO</b>	
<b>DIMENSÕES</b> <b>PESO NORMATIVO</b>	
<b>ASSISTÊNCIA</b> <b>TÉCNICA</b>	

<b>DATA</b>	JAN./10
<b>VERSÃO</b>	01